

Unbekannte Legierung



Prüfsäure Au 750 5 Min.



Weniger als Au 750 oder unedles Metall / Legierung



Unverändert: über Au 750



Prüfsäure Au 900

Prüfsäure Pt

Prüfsäure Au 585 5 Min.



Weniger als Au 585



Unverändert

Prüfsäure Au 333 5 Min.



Weniger als Au 333



Unverändert